

## CK-DESIN SP

Limpiador de cemento y hormigón. Efecto tixotrópico.



Rociado  
prelavado

### DESCRIPCIÓN

Disuelve y desagrega el cemento, el calcáreo, la incrustación. Retira eficazmente la herrumbre. CK-DESIN SP es un producto tixotrópico (no escurre), esta propiedad le permite estar más tiempo en contacto con la superficie y por lo tanto un mayor rendimiento.

Su tiempo de acción es muy rápido.

Fácilmente enjuagable en agua.

Contiene limitadores de ataque: el ataque de los metales ferrosos sumergidos en el CK-DESIN SP es solamente del 0,5% con relación al ataque de un ácido ordinario.

Descompone el cemento, la incrustación y la caliza.

Se diluye en agua. No ataca al vidrio. No deja señales.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Limpeza de los mezcladores y de los camiones trompos, las hormigoneras, los moldes, los tapiales, los puntales, las abrazaderas y los tornillos de encofrado. Retira el excedente de cemento de los ladrillos, embaldosados y las piezas duras. Desagrega el calcáreo en las canalizaciones sin atacar las juntas. Desagrega el calcáreo de las máquinas y accesorios en las marmoleras. Desincrusta las calderas y los circuitos de enfriamiento. Limpieza de las fachadas de ladrillo visto.

### MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Evitar las salpicaduras. Preservar los metales no ferrosos contra las salpicaduras.

Proteger los metales contra la exposición prolongada de los vapores del CK-DESIN SP.

Tomar las precauciones de uso indicadas en el envase.

Limpeza de accesorios de construcción:

En un tanque diluir una parte de producto CK-DESIN SP en cinco partes de agua. Dejar las piezas en baño hasta que queden totalmente limpias de cemento o de herrumbre. A continuación, aclarar con mucha agua para neutralizar los efectos del CK-DESIN SP. Es aconsejable impregnarlas posteriormente con algún lubricante tipo MK-WASSBEC o similar.

Desincrustación:

Agregar 3% de CK-DESIN SP al agua del circuito que se va a desincrustar. Hacer circular esta solución de 2 a 3 ciclos. Verificar el pH de la mezcla. Si se ha vuelto neutro agregar de nuevo 3%

de CK-DESIN SP y repetir la operación. Si la solución sigue siendo ácida vaciar el circuito y enjuagar hasta obtener el ph normal del agua.

Rev-4 - 00002024-11-29



**KLINER**  
PROFESIONAL

14.000<sup>®</sup>  
ISO

**BIOKEN**<sup>®</sup>  
soluciones ecológicas



Limpieza de maquinaria en marmolerías:

Diluir una parte de CK-DESIN SP en 4/5 partes de agua. Con la ayuda de un pulverizador aplicar el producto uniformemente, dejar actuar durante unos minutos y proceder al aclarado con abundante agua. En las zonas con suciedad muy incrustada antes del aclarado volver a aplicar el CK-DESIN SP hasta que desprenda la suciedad. Aclarar igualmente con abundante agua. Limpieza de fachadas de ladrillo visto:

Diluir una parte del producto en 4/5 partes de agua. Con la ayuda de un pulverizador aplicar el producto sobre el soporte o fachada. Con un cepillo frotar ligeramente para ayudar al desprendimiento del cemento al mismo tiempo que con una manguera dejamos caer una cortina de agua que nos va aclarando la fachada.

Limpieza de calderas:

Diluir una parte de CK-DESIN SP en una a tres partes de agua, según el espesor de la incrustación del depósito. Dejar actuar y comprobar el pH cuatro o cinco horas después. En caso de ser necesario, añadir más CK-DESIN SP.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Amarillo

Olor: Característico

pH: 0, 1

## MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-4 - 00002024-11-29



**KLINER**  
PROFESIONAL



d14,000<sup>®</sup>  
CSO

**BIOKEN**<sup>®</sup>  
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • [info@klinerprofesional.com](mailto:info@klinerprofesional.com)