

## FICHA TÉCNICA

# CK-IMPER 30

Impermeabilizante de fachadas en base disolvente. Antimoho

CONSTRUCCIÓN



Rodillo-  
brocha



Pistola

### DESCRIPCIÓN

CK-IMPER 30 es una solución transparente con un gran poder de penetración que no forma película. CK-IMPER 30 está basado en un oligómero alquilpolisiloxánico especialmente diseñado para la protección de fachadas contra la humedad. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las partes tratadas con el mismo. Resiste bien los álcalis y los rayos ultravioleta.

Las partes impregnadas con CK-IMPER 30 rechazan la humedad sin impedir la natural exudación de los materiales. Con ello se evitan los daños producidos por la humedad como: eflorescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua retenida, etc.

Protege de la erosión a las paredes y de la corrosión a las armaduras. Al aumentar la sequedad de los materiales tratados, mejora la temperatura ambiente con el consiguiente ahorro de energía (con materiales húmedos se aumenta la conductibilidad térmica de los materiales).

CK-IMPER 30 repele la suciedad y aumenta la resistencia a la agresión de los agentes atmosféricos en los materiales tratados.

CK-IMPER 30 es inalterable al ataque de moho y hongos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

CK-IMPER 30 se utiliza para hidrofugar fachadas y elementos prefabricados de hormigón, hormigón ligero, hormigón celular, fibrocemento, muros de ladrillo, morteros de cemento y cal, piedras naturales y artificiales, tejas y materiales absorbentes. Igualmente, para la restauración de monumentos construidos en piedras naturales, barro cocido, etc.

### MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

La superficie del soporte debe estar limpia, seca y libre de grasas. No aplicar sobre superficies húmedas. Las pinturas viejas deben limpiarse con un cepillo metálico.

Cuando el soporte esté meteorizado (erosionado) por ejemplo en el caso de renovación de edificios, es necesario un tratamiento especial. El hollín, polvo, musgo, salitre, etc., deben ser totalmente eliminados si es posible con chorro de arena, vapor o con detergentes. Antes de aplicar CK-IMPER 30 debe secarse la superficie exterior.

La impregnación con CK-IMPER 30 debe realizarse con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. El CK-

Rev-6 - 00002022-09-07



**KLINER**  
PROFESIONAL



IMPER 30 en exceso debe distribuirse homogéneamente.

Pequeñas piezas prefabricadas, por ejemplo, marcos de ventanas, etc. pueden ser impregnadas sumergiéndolas en CK-IMPER 30. CK-IMPER 30 permite la aplicación de varias capas. CK-IMPER 30 no debe aplicarse bajo acción fuerte de los rayos solares, ni bajo condiciones de ambiente húmedo y/o temperaturas por debajo de 10°C.

¡ATENCIÓN! Fisuras anchas, ya sean en revoques o en las juntas de morteros en fachadas de fábrica (muros de ladrillo), no pueden ser selladas con CK-IMPER 30.

Todas las piezas que no sean de tipo mineral, por ejemplo, canalones, madera, juntas de dilatación, ventanas, será necesario recubrirlas completamente antes de la utilización del CK-IMPER 30. Igual tratamiento debe tenerse en cuenta para piezas de cerámica refractaria y vidriada.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Amarillo

Olor: Menta

pH

## MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-6 - 00002022-09-07



**KLINER**  
PROFESIONAL



d14,000<sup>®</sup>  
CSO

**BIOKEN**<sup>®</sup>  
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • [info@klinerprofesional.com](mailto:info@klinerprofesional.com)