

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



CONS KLINER

www.klinerprofesional.com

CK-DESIN:Limpiador de cemento y hormigón

Rev-3 03-01-11

DESCRIPCION

Desincrustante de incrustaciones calcáreas, óxido y cemento.

Ventajas:

- •Disuelve y desagrega el cemento, el calcáreo, la incrustación.
- •Retira eficazmente la herrumbre.
- •Su tiempo de acción es muy rápido.
- •Fácilmente aclarable con agua.
- •Contiene limitadores de ataque: el ataque de los metales ferrosos sumergidos en el CK-DESIN es solamente el 0,5% con relación al ataque de un ácido ordinario.
- •Descompone el cemento, la incrustación y la caliza.
- •Se diluye en agua -No ataca al vidrio- No deja señales.

CAMPOS DE APLICACION

- •Limpieza de incrustaci en fuentes y piscinas.
- •Limpieza de los mezcladores y de los camiones trompos, las hormigoneras, los moldes, los tapiales, los puntales, las abrazaderas y los tornillos de encofrado.
- •Retira el excedente de cemento de los ladrillos, embaldosados y las piezas duras.
- •Desegrega el calcáreo en las canalizaciones sin atacar las juntas.
- •Desegrega el calcáreo de las máquinas y accesorios en las marmoleras.
- •Desincrusta las calderas y los circuitos de enfriamiento.
- •Limpieza de las fachadas de ladrillo visto.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Evitar las salpicaduras. Preservar los metales no ferrosos contra las salpicaduras. Proteger los metales contra la exposición prolongada de los vapores del CK-DESIN. Tomar las precauciones de uso indicadas en el envase.

LIMPIEZA DE FUENTES/PISCINAS

Una vez vacía la fuente/piscina, pulverizar el producto sobre las superficies a limpiar, utilizando el producto desde diluido al 5% hasta puro, dependiendo del grado de incrustación de las superficies. Dejar actuar durante unos minutos y aclarar con abundante agua a presión.

LIMPIEZA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

En un tanque o Bac diluir una parte de producto CK-DESIN en cinco partes de agua. Dejar las piezas en baño hasta que queden totalmente limpias de cemento o de herrumbre.A continuación aclarar con mucha agua para neutralizar los efectos del CK-DESIN. Es aconsejable impregnarlas posteriormente con algún lubricante tipo WASSBECK o similar.

DESINCRUSTACION

Agregar 3% de CK-DESIN al agua del circuito que se va a desincrustar.

Hacer circular esta solución de 2 a 3 ciclos.

Verificar eH de la mezcla.

Si se ha vuelto neutro agregar de nuevo 3% de CK-DESIN y repetir la operación.



Si la solución sigue siendo ácida. Vaciar el circuito y enjuagar hasta obtener el pH normal del agua.

LIMPIEZA DE MAQUINARIA EN MARMOLERAS

Diluir una parte de CK-DESIN en cuatro o cinco partes de agua. Y con la ayuda de un pulverizador aplicar el producto uniformemente, dejar actuar durante unos minutos y proceder al aclarado con abundante agua.

En las zonas con suciedad muy incrustada antes del aclarado volver a aplicar el CK-DESIN hasta que desprenda la suciedad. Aclarar igualmente con abundante agua.

LIMPIEZA DE FACHADAS DE LADRILLO VISTO

Diluir una parte del producto en 4/5 partes de agua. Con la ayuda de un Pulverizador aplicar el producto sobre el soporte o fachada.

Con un cepillo frotar ligeramente para ayudar al desprendimiento del cemento al mismo tiempo que con una manguera dejamos caer una cortina de agua que nos va aclarando la fachada.

LIMPIEZA DE CALDERAS

Diluir una parte de CK-DESIN en una o tres partes de agua, según el espesor de la incrustación del depósito. Dejar actuar y comprobar el pH cuatro o cinco horas después, añadir más CK-DESIN si es necesario.

NOTA: Estas indicaciones corresponden a valores medios. Su contenido es a título informativo, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Amarillo

Olor: Característico

pH: 0-1

Densidad a 20°C: 1,1 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases de 10, 25 y 220 litros.

Cajas de 4 x 5 litros

Contenedores de 1.000 litros

