

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



CONS KLINER

www.klinerprofesional.com

CK-IMPER 60: Repelente de aceite e impermeabilizante en base acuosa

Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION

CK-IMPER 60 está basado en un copolímero acrílico especialmente diseñado para la protección de superficies contra aceite y contra la humedad.

CK-IMPER 60 es una solución transparente con un gran poder de penetración, que no forma película. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las partes tratadas con el mismo. Resiste bien los álcalis y los rayos ultravioleta.

CK-IMPER 60 repele tanto el aceite como el agua, con lo que da una excelente protección a las encimeras de cocinas, baños, etc. evitando que queden manchas. Las partes impregnadas con CK-IMPER 60 rechazan la humedad sin impedir la natural exudación de los materiales. Con ello se evitan los daños producidos por la humedad como: eflorescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua retenida, etc. Protege de la erosión a las paredes y de la corrosión a las armaduras. Al aumentar la sequedad de los materiales tratados mejora la temperatura ambiente con el consiguiente ahorro de energía (con materiales húmedos se aumenta la conductibilidad térmica de los materiales).

CK-IMPER 60 repele la suciedad y aumenta la resistencia a la agresión de los agentes atmosféricos en los materiales tratados.

CAMPOS DE APLICACION

CK-IMPER 60 se utiliza para hidrofugar y oleofugar superficies de: mármol, granito, morteros de cemento y cal, piedras naturales y artificiales, tejas y materiales absorbentes, ladrillos, etc. Igualmente para la restauración de monumentos construidos en piedras naturales, barro cocido, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

La impregnación con CK-IMPER 60 debe realizarse con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. CK-IMPER 60 en exceso debe distribuirse homogéneamente. Es muy importante saturar el soporte.

Pequeñas piezas prefabricadas, por ejemplo, marcos de ventanas, etc. pueden ser impregnadas sumergiéndolas en CK-IMPER 60.

CK-IMPER 60 no debe aplicarse bajo acción fuerte de los rayos solares, ni por debajo de 0°C. Tampoco debe aplicarse si las superficies están heladas.

¡ATENCIÓN! Fisuras anchas, ya sean en revoques o en las juntas de morteros en fachadas de fábrica (muros de ladrillo), no pueden ser selladas con CK-IMPER 60.

La superficie del soporte debe estar limpia, seca y libre de grasas. Las pinturas viejas deben limpiarse con un cepillo metálico. Cuando el soporte esté meteorizado (erosionado) por ejemplo en el caso de renovación de edificios es necesario un tratamiento especial. El hollín, polvo, musgo, salitre, etc., deben ser totalmente eliminados si es posible con chorro de arena, vapor o con detergentes. Evita que siga penetrando la humedad, en consecuencia la humedad retenida anteriormente se seca con el tiempo.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS



Color: Ambar

Olor: Inodoro

pH: 6-7

Densidad: 1,025-1,035 g/cm³

Tiempo de secado: 24 horas a temperatura de 20°C y 60% de humedad relativa.

Rendimiento: Depende de la capacidad de absorción del soporte.

Aproximadamente 200 a 500 g/m², en una o dos manos.

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases de 10, 25 y 220 litros.

Cajas de 4 x 5 litros

Contenedores de 1.000 litros

