

# KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



# CONS KLINER

www.klinerprofesional.com

## **CK-IMPER 70: Hidrofugante y oleofugante en base disolvente. Antimoho**

Rev-4 03-01-12

### **DESCRIPCION**

CK-IMPER 70 es un producto impermeabilizante y oleofugante base disolvente compuesto por tensoactivos fluorados.

CK-IMPER 70 está especialmente estudiado para su aplicación sobre superficies porosas, piedra natural, artificial, hormigón, etc.

CK-IMPER 70 forma un film microporoso transpirable al vapor de agua, condición indispensable para dejar respirar a la humedad retenida en el interior de las estructuras acabadas.



### **PROPIEDADES:**

CK-IMPER 70 es una solución transparente con un gran poder de penetración, que no forma película. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las partes tratadas con el mismo. Resiste bien los álcalis y los rayos ultravioleta.

Las partes impregnadas con CK-IMPER 70 rechazan la humedad sin impedir la natural exudación de los materiales. Con ello se evitan los daños producidos por la humedad como: eflorescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua retenida, etc.

Protege de la erosión a las paredes y de resistencia a la agresión de los agentes atmosféricos en los materiales tratados.

CK-IMPER 70 es inalterable al ataque de moho y hongos.

### **CAMPOS DE APLICACION**

CK-IMPER 70 está especialmente estudiado para su aplicación sobre superficies porosas, piedra natural, artificial, hormigón, etc.

### **METODOS E INSTRUCCIONES DE USO**

Las superficies deberán estar limpias de polvo, suciedad, etc. y secas.

En los casos de viejas pinturas en mal estado deberá procederse a la eliminación de estas antes de proceder a la aplicación de CK-IMPER 70.

La impregnación con CK-IMPER 70 debe realizarse con rodillo, siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. El CK-IMPER 70 en exceso debe distribuirse homogéneamente. Es muy importante saturar el soporte.

Pequeñas piezas prefabricadas, por ejemplo, marcos de ventanas, etc. Pueden ser impregnadas sumergiéndolas en CK-IMPER 70.

CK-IMPER 70 no debe aplicarse bajo acción fuerte de los rayos solares, ni por debajo de 10°C. Tampoco debe aplicarse si las superficies están heladas.

¡ATENCIÓN! Fisuras anchas, ya sean en revoques o en las juntas de morteros en fachadas de fábrica (muros de ladrillo), no pueden ser selladas con CK-IMPER 70.

Recomendamos aplicar dos manos, la segunda debe aplicarse antes de que la primera haya secado totalmente

### **RECOMENDACIONES**

Aplicación: Rodillo. Si se aplica con pistola debe ser airless, sin presión de aire, y utilizar mascarilla para compuestos orgánicos.

Almacenamiento: Hasta un año, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Siempre en ambientes bien aireados.

Rendimiento: De 200 a 500g/m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad de la superficie.

### **PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS**

Color: Incoloro

Olor: Característico

Densidad: 0,765-0,775 g/ml

Punto de inflamación: 1°C

### **MODALIDAD DE SUMINISTRO**

Bombonas de 25L

Bidones de 220L

Contenedores de 1000L

