KLINER-PROFESIONAL, S.A.
Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8
CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA
Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009
info@klinerprofesional.com
Empresa certificada según:

www.klinerprofesional.com

CK-QUITAOXID: Barniz secuestrante de óxido

Rev-1 01-09-09

DESCRIPCION

El CK-QUITAOXID proporciona un nuevo tratamiento para superficies de hierro oxidadas, haciendo reaccionar el óxido de hierro convirtiéndolo en un complejo negro insoluble que entra a formar parte de la película aplicada.

CAMPOS DE APLICACION

Secuestrante de óxido en superficies metálicas oxidadas.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

En casos de acero moderadamente oxidado, la aplicación de una capa o mano puede ser suficiente.

Si presenta una oxidación profunda conviene aplicar una segunda mano, lo cual se hará antes de que la primera esté seca al tacto, para favorecer la penetración.

Si la oxidación es extrema (tipo C o D, según norma sueca SIS 055900), con escamas de óxido sueltas, se recomienda un cepillado con cepillo de alambre hasta que estas desaparezcan, llegando a una superficie cSt 2 o DST 2, según la misma norma.

La superficie de aplicación deberá exenta de aceite, grasa y pintura vieja o desconchada.

Debido a la presencia en el CK-QUITAOXID de ciertos elementos solubles al agua, se recomienda la aplicación de un recubrimiento exterior que puede ser de varios tipos: clorocaucho, alquídicos, vinílicos, epoxídicos, poliuretano, pinturas al agua.

Formas de aplicación: brocha o pistola.

Durante el almacenamiento puede formarse un poso blanco que se dispersa fácilmente, por lo que se recomienda agitarlos antes de usarlo.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Tipo: Barniz de imprimación
Color (en presentación): Blanco
Color (aplicación): Negro mate
Peso específico: 1,45 kg/L
Tiempo de secado para repintar con pinturas al agua: 30 minutos
Tiempo de secado para repintar con otras pinturas: 3 horas.

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases de 1 y 6Kg.