

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

MK-PROT F: Anticorrosivo base aceite

Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION

Anticorrosivo fluido, sin solventes volátiles, para protección de piezas en almacén, durante un tiempo mínimo de doce meses, proporcionando una película aceitosa.

El anticorrosivo MK-PROT F, posee las siguientes propiedades.

- Es un aceite fluido por lo que su aplicación es muy sencilla, por inmersión o pistola, no ocasionando excesivas pérdidas por arrastre.
- Proporciona una película aceitosa, que no seca con el tiempo. Gracias a los aditivos hidrofugantes que posee, esta película es altamente impermeable al agua y al oxígeno de la atmósfera, impidiendo así la corrosión del acero.
- En el ensayo de corrosión, según la norma MIL-3150B, pasa las 46 horas de exposición.
- La película aceitosa depositada sobre las piezas, es lubricante y no es necesario eliminarla para realizar operaciones de mecanizado o montaje.

CAMPOS DE APLICACION

Se recomienda emplear MK-PROT F, en los siguientes casos.

- En protección de piezas, herramientas, aparatos, etc., que han de ser almacenados.
- En la protección del fleje, chapa de acero, etc., cuando se exige una seguridad de no corrosión, durante un período mínimo de doce meses.

Se puede aplicar por inmersión, pistola, etc. No contiene disolventes volátiles inflamables.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

MK-PROT F se usa puro por inmersión, brocha, pulverización, etc.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Amarillento

Olor: Característico

Densidad: 0,870-0,880 g/ml

Punto de inflamación: 150°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.