

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Jándiz C/ Bidegana 8
CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA
Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009
info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



www.klinerprofesional.com



METAL KLINER

MK-PROT 19: Anticorrosivo fluido

Rev-2 10-07-12

DESCRIPCIÓN

Anticorrosivo con disolventes volátiles, desplazantes del agua, resiste a los álcalis y de película fina.

Propiedades:

- Por su fluidez y su baja tensión superficial, se extiende por toda la superficie de la pieza a proteger, garantizando su total recubrimiento.
- Por los eficaces aditivos inhibidores de corrosión que posee, forma una película fina que aísla al acero del agua y del oxígeno de la atmósfera.
- Poder anticorrosivo: hasta doce meses en almacén. En Cámara de Humedad, mantenida a 50°C y 100% de humedad relativa, se mantiene durante 60 días sin ataque corrosivo.
- No mancha ni ataca al metal base. Cumple con la Norma MIL-C-22235.
- Desplaza al agua de la superficie metálica tras operaciones o limpiezas alcalinas.
- Cumple con la Norma MIL-C-16173C.

CAMPOS DE APLICACIÓN

De acuerdo con estas propiedades el MK-PROT-19 está preparado especialmente para la protección de mecanismos delicados y piezas en general, para su almacenaje y transporte.

La fluidez del MK-PROT 19, hace que se introduzca en las partes más inaccesibles de las piezas complicadas, asegurando la protección anticorrosiva y la lubricación.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

MK-PROT 19 se usa puro por inmersión, brocha, pulverización, etc

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Marrón

Olor: Característico

Densidad: 0,790-0,810 g/ml

Punto de inflamación: 42°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.

